

KARTA PARAMETRÓW PRODUKTU

Nazwa produktu: Folia okienna Clear IR Plus

Zastosowanie	wewnętrzna
Całkowita odbita energia słoneczna	52 %
Przepuszczalność światła widzialnego	72 %
Absorpcja promieni słonecznych	40 %
Redukcja promieni UV	99 %
Kolor folii	bezbarwny
Szerokość folii	1,524 m
Współczynnik przenikalności energii „g”	0,6
Współczynnik zacielenia „b”	0,75
Redukcja promieni podczerwonych IR	61 %
Gwarancja	10 lat

Witold Włazet

KARTA PARAMETRÓW PRODUKTU

Nazwa produktu: Folia okienna Clear IR Plus

Zastosowanie	wewnętrzna
Całkowita odbita energia słoneczna	52 %
Przepuszczalność światła widzialnego	72 %
Absorpcja promieni słonecznych	40 %
Redukcja promieni UV	99 %
Kolor folii	bezbarwny
Szerokość folii	1,524 m
Współczynnik przenikalności energii „g”	0,6
Współczynnik zacielenia „b”	0,75
Redukcja promieni podczerwonych IR	61 %
Gwarancja	10 lat

Witold Włazeł